

“F” FISSURED™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Producto de textura fina con superficie durable que disimula raspones causados por manipulación al registrar pleno

Aplicaciones

- Oficinas administrativas
- Salones de clases
- Instituciones financieras
- Edificios religiosos
- Restaurantes
- Consultorios
- Bancos
- En general, en aquellos lugares que requieren altos grados de acústica
- Con respaldo de aluminio o papel

Ventajas

- Apariencia cálida y textura natural
- Alta absorción acústica
- Dureza (menos desperdicio por el manejo)
- Color integral
- Limpieza en los cortes
- Ligereza vs. plafones de yeso
- Foilback en cada placa

Colores

- Blanco

Substrato

Placas de fibra mineral moldeadas.


“F” FISSURED™



Clasificación UL

	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Opciones de Suspensión	Contenido Reciclado ²
Páneles FISURADO™	(OC)	2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACFISQ2x2 131	.70 	35	.79	A,B,C	71%
		2'x4'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACFISQ2x4 135	.70 	35	.79	A,B	71%
	(LS)	2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACFILS2x2 132	.70 	35	.79	D	71%
		2'x4'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACFILS2x4 136	.70 	35	.79	D	71%
Losetas FISURADO™	(FL)	2'x2'x3/4" Foil-Back	Clase A	ACFIFL2x2 133	.70 	35	.79	E,F,G	71%
	(OBRE)	12'x12'x3/4"	Clase A	ACFIBE1x1 102	.70 	25	.79	H	71%
	(OCRE)	12'x12'x3/4"	Clase A	ACFISE1x1 101	.70 	25	.79	I	71%

Opciones de perfiles de suspensión	A DONN® DX® DXL™	B DONN® DXW®	C CENTRICITEE®	D DONN® DX®	E CENTRICITEE®	F FINELINE® 1/8"	G FINELINE®	H DONN® DX® Oculto DXL™	I DONN® DX® Oculto DXL™



La textura de los páneles “F” FISSURED™ presenta variaciones resultantes de su proceso de fabricación por moldeo. Estas variaciones se pueden presentar en un mismo lote de producción o en una misma pieza. La apariencia del plafón podrá variar dependiendo de métodos de instalación, altura del plafón y variaciones naturales del producto.

Clasificación ASTM

E1264
Tipo III, Forma 4, Modelo D

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A
Propagación de flama: 25
Generación de humo: 50

Peso métrico

8,5442 kg/m²

Resistencia térmica

R-1.7

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora

Colores

Blanco

Notas

- Los valores LR se muestran como promedios
- Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.